

FULLMASA E-41

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FULLMASA E-41 es un producto líquido de color verdoso, listo para ser utilizado como agua de amasado en morteros de pega para albañilería o mampostería en condiciones que se requiera resistencia a la humedad e inhibir la formación de sales solubles. **FULLMASA E-41** utilizado como agua de amasado en morteros cementicios, además de mejorar la adherencia aumenta la resistencia mecánica y la resistencia al paso del agua, aporta también mejoras en la elasticidad y tixotropía facilitando la trabajabilidad.

MODO DE APLICACION

El producto se debe utilizar en reemplazo del agua de amasado, sin agregar agua adicional. El procedimiento de amasado es el tradicional utilizado para morteros de albañilería y estuco.

RENDIMIENTO

El rendimiento de **FULLMASA E-41**, dependerá de su forma de aplicación, sin embargo, al utilizar **FULLMASA E-41** como reemplazo del agua de amasado para un mortero pre dosificado, se logra reducir del orden de un 10% la cantidad de agua estimándose que para un saco de 45kg de mortero se requieren aproximadamente 6,5 litros de **FULLMASA E41**.

VENTAJAS

FULLMASA E-41 es un polímero acrílico base líquida, útil para la preparación de morteros de pega y revestimientos Cementicios como estucos que requieren mejor adherencia, elasticidad y resistencia al agua. **FULLMASA E-41** no contiene solventes y por tanto no es inflamable por lo que su manipulación no constituye riesgos. **FULLMASA E-41** tiene una extraordinaria adherencia con los materiales de construcción (cementicios, acero, madera, cerámicos, etc.), lo que lo torna un excelente Adherente para posteriores aplicaciones de Morteros y Yesos. **FULLMASA E-41** puede permanecer continuamente en contacto directo con estanques Sin Contaminar el Agua. **FULLMASA E-41** por sus características permite reducir la relación agua/cemento de los morteros, logrando mejoras en resistencia.

PRECAUCIONES

FULLMASA E-41, no debe aplicarse a temperaturas bajo los 5° C. Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad. Proteger el producto del sol.

El producto no se debe ingerir y en caso de contacto con los ojos, o piel, lavar con abundante agua y consultar a un especialista.

ALMACENAMIENTO

FULLMASA E-41, se puede conservar hasta 6 meses a temperatura entre 5° y 20° Celsius y a una humedad relativa del 75%. DESPUÉS DE USAR, CUBRA CON TAPA PROVISTA. **FULLMASA E-41** se suministra en tambores de boca ancha de 150 lts. Listo para su uso.

LOS ENVASES SON RETORNABLES