

IMPER-GLUTEN-Fis

Tratamiento de Fisuras

DESCRIPCION TECNICA

IMPER-GLUTEN-Fis está formulado para el tratamiento preventivo y/o correctivo de micro fisuras rebeldes en elementos de terminaciones en obras de edificación, generalmente producidas por retracción de los materiales o por la acumulación de tensiones en puntos singulares y/o en encuentros de distintas materialidades como hormigones, estucos, yesos, volcánicas, en tabiques, cielos, muros, etc.

VENTAJAS

IMPER-GLUTEN-Fis es un polímero acrílico base agua que no contiene solventes y por tanto no es inflamable por lo que su manipulación no constituye riesgos,

IMPER-GLUTEN-Fis tiene una extraordinaria adherencia con los materiales de construcción (cementicios, acero, madera, cerámicos, etc.), lo que facilita su aplicación, comportamiento y duración.

MODO DE APLICACION

IMPER-GLUTEN-Fis puede ser aplicado tanto para el tratamiento correctivo como para el tratamiento preventivo de fisuras.

El tratamiento preventivo de fisuras consiste en una aplicación en sectores que por su naturaleza existe presunción que presentará fisuración.

Las superficies a tratar con **IMPER-GLUTEN-Fis** deben estar secas y libres de grasas, aceites y de material suelto.

Para el caso de tratamiento correctivo de fisuras, antes de aplicar la primera mano de **IMPER-GLUTEN-Fis** se debe pasar una lija suave en toda el área a tratar y especialmente en el entorno de la fisura.

Las aplicaciones de **IMPER-GLUTEN-Fis** deben hacerse en tres manos aplicadas con llana o espátula en un sobre ancho de la fisura de 5 a 10 cm. Esta aplicación se debe hacer dejando secar al tacto entre manos.

Inmediatamente después de aplicada la tercera mano y estando ésta aun fresca, se debe aplicar pintura en forma de desmanche en toda el área tratada con **IMPER-GLUTEN-Fis**.

Se deberá esperar que seque completamente la pintura de desmanche antes de decidir si será necesario repintar el paño completo; ello dependerá del estado de la pintura original: limpieza, antigüedad y calidad del desmanche.

IMPER-GLUTEN-Fis

Tratamiento de Fisuras

PRECAUCIONES

IMPER-GLUTEN-Fis, no debe aplicarse a temperaturas bajo los 5° C.

Las superficies tratadas que queden a la intemperie o bajo la acción directa del sol, deberán protegerse con una capa de arena espolvoreada sobre la aplicación de **IMPER-GLUTEN-Fis** en fresco, de modo de lograr adherencia de la arena a la aplicación.

Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.

Proteger el producto del sol.

El producto no se debe ingerir y en caso de contacto con los ojos, o piel, lavar con abundante agua y consultar a un especialista.

ANTECEDENTES TECNICOS

Densidad, 1,3 Kg/lt.

Condiciones de bodegaje: conservar hasta 6 meses a temperatura de 20° Celsius y a una humedad relativa del 75%.

RENDIMIENTO

Su rendimiento variará según las características del sustrato base, pudiendo estimarse en términos generales un rendimiento de 1 kg/m² (dos manos)

IMPER-GLUTEN-Fis, Se suministra en tinetas de 20 kgs.