

IMPERBASE N-31

Impermeabilizante

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

IMPER-BASE N-31 es un producto líquido e incoloro listo para ser utilizado como imprimante impermeable, de excelente adherencia y diseñado especialmente como revestimiento hidrófugo flexible para morteros, hormigones y albañilerías.

IMPER-BASE N-31 es un producto que puede ser utilizado como membrana impermeable de aplicación para cualquier superficie expuesta a la humedad, tanto interiores como exteriores; para ello, al líquido se le adiciona cemento y arena (ver modo de aplicación) tornándose en un revestimiento de bajo espesor (1 a 2mm) flexible e impermeable. Membrana acrílico-térmica cementicia de alta concentración, impermeabilizante al agua, emulsificante, formulada sin plastificantes y exenta de solventes.

IMPER-BASE N-31 es un producto que puede ser utilizado como punteo adherente evitando el tradicional puntereo; para ello, al líquido se le adiciona cemento y arena (ver modo de aplicación) tornándose en un excelente vinculador de fijación para morteros, estucos y yesos. Mezclado con cemento y arena en las proporciones especificadas, se logra un excelente revestimiento adherente, como corte capilar en cimientos, sobrecimientos, en muros de hormigón, de ladrillo, vigas y pilares sin punterear antes o después de estucar, obteniendo una alta adherencia, elasticidad e impermeabilidad.

VENTAJAS

IMPER-BASE N-31 es un polímero acrílico base líquida, útil para la preparación de Revestimientos Cementicios Flexibles e Impermeables.

IMPER-BASE N-31 no contiene solventes y por tanto no es inflamable por lo que su manipulación no constituye riesgos.

IMPER-BASE N-31 tiene una extraordinaria adherencia con los materiales de construcción (cementicios, acero, madera, cerámicos, etc.), lo que lo torna un excelente Puente Adherente para Morteros y Yesos.

IMPER-BASE N-31 como Impermeabilizante soporta presiones de agua positivas y según el procedimiento de aplicación puede soportar presión negativa.

IMPER-BASE N-31 puede permanecer continuamente en contacto directo con estanques Sin Contaminar el Agua.

IMPER-BASE N-31 Aplicado con cemento y arena, constituye un poderoso puente adherente y corte capilar impermeable estable y definitivo, de gran penetración y resistencia potente a las fisuras sobre estucos.

LOS ENVASES SON RETORNABLES

IMPERBASE N-31

Impermeabilizante

MODO DE APLICACION

Previo a la aplicación de **IMPER-BASE N-31**, las superficies deben estar secas y libres de grasas, aceites y de material suelto.

Los sustratos a tratar con **IMPER-BASE N-31** como membrana impermeable o como Punte Adherente para Morteros y Yesos deben imprimarse con **IMPER-BASE N-31** sin diluir; luego dejar secar al tacto la imprimación para aplicar **IMPERBASE N-31 MCA** (Mortero).

Para aplicar **IMPERBASE N-31 MCA** (Mortero) se debe mezclar cemento con arena gruesa o fina, dependiendo de la aplicación, limpia y seca en proporción 1:2 en peso (1 de cemento por 2 de arena). La mezcla de cemento con arena debe ser amasada con **IMPER-BASE N-31** (sin agregar agua), revolviendo hasta lograr una mezcla homogénea que pueda ser aplicada con brocha, llana o rodillo. Esta aplicación se debe hacer en dos manos dejando secar al tacto entre ellas.

PRECAUCIONES

IMPER-BASE N-31, no debe aplicarse a temperaturas bajo los 5° C.

Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.

Proteger el producto del sol.

El producto no se debe ingerir y en caso de contacto con los ojos, o piel, lavar con abundante agua y consultar a un especialista.

RENDIMIENTO

El rendimiento de **IMPER-BASE N-31**, dependerá de su forma de aplicación y de la dosis de aditivo empleada. Puede ser aplicado con brocha de 5 pulg. o llana, con un rendimiento de hasta 3m² x Lt. por mano dependiendo de su aplicación, como imprimante **IMPER-BASE N-31**, o como mortero polielastomérico (con cemento y arena) **IMPERBASE N-31 MCA**.

El rendimiento varía también según la absorción por capilaridad de los sustratos.

ALMACENAMIENTO

IMPER-BASE N-31, se puede conservar hasta 6 meses a temperatura entre 5° y 20° Celsius y a una humedad relativa del 75%. DESPUÉS DE USAR, CUBRA CON TAPA PROVISTA.

IMPER-BASE N-31 se suministra en tambores de boca ancha de 150 lts. listo para su uso.

LOS ENVASES SON RETORNABLES