

IMPERGLUTEN S-75

Impermeabilizante

DESCRIPCION TECNICA

IMPER-GLUTEN S-75 es un producto líquido cremoso de color blanco que viene listo para usar, que puede ser utilizado como membrana elástica e impermeable que una vez seco, forma una piel elástica resistente al agua, a la capilaridad y a la humedad. Puede ser pintado una vez que esté seco, como también ser texturado superficialmente con arena de cuarzo, para dar una terminación decorativa.

IMPER-GLUTEN S-75 está formulado para ser utilizado en condiciones extremas de sollicitación de humedad, pudiendo ser aplicado solo o en complemento del producto **IMPERPASTA** (ver ficha técnica). En efecto, se recomienda este complemento para condiciones muy agresivas de requerimientos de impermeabilización de: Cubiertas; Terrazas; Jardineras; Baños; Fundaciones; Estanques; entre otras aplicaciones, ó cuando los sustratos que se requiere proteger, por su uso necesitan una protección de alta performance.

IMPER-GLUTEN S-75 también puede ser utilizado como tratamiento correctivo o preventivo de fisuras en sustratos de hormigón, estucos, yesos y otros materiales.

VENTAJAS

IMPER-GLUTEN S-75 es un polímero acrílico base agua que no contiene solventes y por tanto no es inflamable por lo que su manipulación no constituye riesgos,

IMPER-GLUTEN S-75 tiene una extraordinaria adherencia con los materiales de construcción (cementicios, acero, madera, cerámicos, etc.), lo que facilita su aplicación y comportamiento y duración.

IMPER-GLUTEN S-75 soporta presiones de agua positivas y según procedimiento de aplicación puede soportar presiones negativas.

IMPER-GLUTEN S-75 puede permanecer continuamente sumergido sin contaminar el Agua.

MODO DE APLICACION

COMO IMPERMEABILIZANTE:

Previo a la aplicación de **IMPER-GLUTEN S-75**, las superficies deben estar tratadas con **IMPERPASTA** (ver ficha técnica) y deben encontrarse secas y libres de grasas, aceites y de material suelto.

IMPER-GLUTEN S-75 debe aplicarse con brocha, llana o rodillo, en un espesor de 0,3-0,5 mm, lo que se logra con 2 a 3 manos llenas. Esta aplicación se debe hacer dejando secar al tacto entre manos.

LOS ENVASES SON RETORNABLES

IMPERGLUTEN S-75

Impermeabilizante

MODO DE APLICACION

Las superficies impermeabilizadas con **IMPER-GLUTEN S-75** deberán protegerse de solicitaciones mecánicas o del sol con una capa de arena espolvoreada sobre la aplicación de **IMPER-GLUTEN S-75** en fresco de modo de lograr adherencia de la arena a la aplicación; alternatively podrán protegerse con un mortero **IMPER-BASE N-31 MCA** (ver ficha técnica).

COMO TRATAMIENTO DE FISURAS:

IMPER-GLUTEN S-75 puede utilizarse para el tratamiento correctivo o preventivo de fisuras en sustratos de hormigón, estucos o yesos. Las superficies a tratar deben estar secas y libres de grasas, aceites y de material suelto.

Para el tratamiento correctivo de fisuras se debe aplicar tres manos de **IMPER-GLUTEN-S-75**, lo que se puede hacer con pincel aplicando en un sobre ancho de la fisura de 2 a 3 cm por lado. Esta aplicación se debe hacer dejando secar al tacto entre manos. Después de que la tercera mano se encuentre seca al tacto, se puede pintar en forma de desmanche o el paño completo.

Para el tratamiento preventivo de fisuras se debe aplicar con rodillo o brocha **IMPER-GLUTEN S-75** en toda el área de riesgo de fisuración. Esta aplicación se debe hacer dejando secar al tacto entre manos. Después de que la tercera mano se encuentre seca al tacto, se puede pintar el área tratada.

PRECAUCIONES

IMPER-GLUTEN S-75, no debe aplicarse a temperaturas bajo los 5° C.

Las superficies impermeabilizadas que quedarán a la intemperie o bajo la acción directa del sol, deberán protegerse con una capa de arena espolvoreada sobre la aplicación de **IMPER-GLUTEN S-75** en fresco de modo de lograr adherencia de la arena a la aplicación.

Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.

Proteger el producto del sol.

El producto no se debe ingerir y en caso de contacto con los ojos, o piel, lavar con abundante agua y consultar a un especialista.

ANTECEDENTES TECNICOS

Densidad, 1,3 Kg/lit.

Condiciones de bodegaje: conservar hasta 6 meses a temperatura de 20° Celsius y a una humedad relativa del 75%.

RENDIMIENTO

Su rendimiento variará según las características del sustrato base, pudiendo estimarse en términos generales un rendimiento de 1 kg/m² (dos manos)

IMPER-GLUTEN S-75, Se suministra en tambores de 150 kgs.

LOS ENVASES SON RETORNABLES