

## IMPERPASTA

Impermeabilizante elástico  
de superficies

### DESCRIPCION TECNICA

**IMPERPASTA MCA** es un producto bi componente, conformado por una pasta de color blanco y un saco de mortero especial, que al mezclarlos queda listo para uso, puede ser utilizado como película impermeable que una vez seco, forma una membrana elástica resistente al agua, a la capilaridad y a la humedad. Puede ser pintado una vez que la película esté seca, como también ser usado con agregados finos (del tipo arena de cuarzo, etc.) para dar una terminación decorativa.

**IMPERPASTA MCA** está formulado para lograr una efectiva impermeabilización de:

- Cubiertas
- Terrazas
- Jardineras
- Baños
- Fundaciones
- Entre otras aplicaciones

**IMPERPASTA MCA** es un polímero acrílico de base pastosa que no contiene solventes y por tanto no es inflamable, por lo que su manipulación no constituye riesgos.

**IMPERPASTA MCA** tiene una extraordinaria adherencia con los materiales de construcción (cimenticios, acero, madera, cerámicos, etc.), lo que facilita su aplicación.

**IMPERPASTA MCA** soporta presiones tanto positivas como negativas según el procedimiento de su aplicación.

**IMPERPASTA MCA** puede permanecer continuamente sumergido sin contaminar el agua.

### MODO DE APLICACION

Previo a la aplicación de **IMPERPASTA MCA**, las superficies deben estar secas, libres de grasas, aceites y material suelto.

Los sustratos a tratar con **IMPERPASTA MCA** deben imprimirse con una mano de **IMPERBASE N-31** aplicado hasta el punto de saturación y esperando que seque al tacto.

Posterior a la imprimación y una vez seca al tacto, debe mezclarse el mortero con la pasta, batir con un agitador eléctrico, y una vez formado un producto homogéneo debe aplicarse **IMPERPASTA MCA** con brocha, en un espesor de 0,5-1 mm, que se logra con 1 o 2 manos llenas. Se recomienda utilizar red de fibra para asegurar el espesor. Esta aplicación se debe hacer dejando secar al tacto entre manos.

**IMPERPASTA MCA** no debe aplicarse a temperaturas bajo los 5°C. Las superficies impermeabilizadas que quedarán a la intemperie o bajo la acción directa del sol, deberá protegerse con dos manos de **IMPERBASE MCA**. Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad. Proteger el producto del sol. El producto no se debe ingerir y en caso de contacto con los ojos o piel, lavar con abundante agua y consultar a un especialista.

### ANTECEDENTES TECNICOS

Densidad: 1,3 Kg/lt

Condiciones de bodegaje: conservar hasta 6 meses a temperatura de 20°Celsius y una humedad relativa del 75%.

Rendimiento: 1,6 Kg/m<sup>2</sup> (2 manos)

**IMPERPASTA MCA** se suministra en tinetas de 25 kg. y saco de mortero de 2,5 kg. Listo para mezclar y usar.

**LOS ENVASES SON RETORNABLES**